



Produkta datu lapa

Facade Murmaling 2

2331

Pielietojums

Tikai ārdarbos uz minerālām virsmām, tādām kā ģipša apmetums, cementa apmetums, betona virsmas, kaļķa apmetums un tamlīdzīgi, kā arī iepriekš krāsotu virsmu apdarei. Izmantojiet tikai uz fasādēm, kas veidotas no mīksta un salizturīga akmens un savienojumiem, kuros neveidojas plaisas.

Īpašības

Krāsa ar eļļas saistvielu, kuru var tonēt tūkstošiem variantu nokrāsās. Krāsai ir izcila segtspēja un tai piemīt ļoti laba fasādes aizsardzība pret atmosfēras iedarbību. Krāsa nodrošina difūzijai atvērtu pārklājumu, kas ļauj mūrim elpot.

Virsmas sagatavošana

Pirms uzsākt krāsošanu, izvērtējiet fasādes stāvokli. Ja fasāde ir bojāta, palūdziet padomu speciālistam. Iepriekš krāsotas virsmas nomazgājiet ar Dyrup Facade- og Tagrens. Attīriet virsmu no drūpošām daļiņām un nomazgājiet to ar Dyrup Grundrens vai ņemiet talkā augstspiediena mazgātāju. Pamatnei jābūt tīrai, sausai, stingrai un nelīpošai. Jaunas labotās vietas ar baltiem pleķiem, vai tamlīdzīgas sārmainas pamatnes jānogruntē ar Dyrup Pudsgrunder vai atšķaidītu akrila krāsu, jo Dyrup Murmaling krāsa nav sārmu noturīga. Absorbējošas vai viegli sasmērētas virsmas sākotnēji nogruntē ar Dyrup Murmaling krāsu, kas atšķaidīta 10% ar ūdeni. Spīdīgas virsmas pirms krāsošanas jānomatē.

Krāsošana

Izmaisiet krāsu pirms lietošanas. Produktus ar atšķirīgiem ražošanas partijas numuriem ieteicams sajaukt kopā, lai izvairītos no spīduma un toņu atšķirībām. Brīdinājums * (zvaigznīte) tonēšanas sistēmā nozīmē, ka dotajam tonim nepieciešama papildus krāsas kārtā, vai speciāla grunts krāsa zem tās, lai iegūtu vēlamo toni. Uzklājiet 2-3 krāsas slāņus, līdz tiek sasniegts apmierinošs rezultāts. Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt virs +5 °C un relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%. Nokrāsojiet virsmas tiešajos saules staros.

Tehniskie dati

Saistviela: Eļļas emulsija

Atšķaidīšana: ar ūdeni

Spīdums pie 60 °: apm. 2

Uzklāšana: ar otu, rulli vai pulverizatoru

Nelīp: pēc 1 stundas

Pārkrašojama: pēc 24 stundām

Kristalizācija: pēc 4 nedēļām pie +23 °C un normāla gaisa mitruma (60%)

Patēriņš: apm. 8-10 m² / litrs

Uzglabāšana: cieši noslēgtā traukā, sargāt no sasaldšanas

MAL- kods: 00-1

Vide un drošība: Nepieļaut krāsu pārpalikumu nonākšanu apkārtējā vidē vai kanalizācijā. Šķidros krāsas pārpalikumus un tukšo taru nododiet otrreizējai pārstrādei. Ja rodas šaubas, sazinieties ar vietējām pašvaldības iestādēm, lai saņemtu padomu un ieteikumus. Papildus informāciju varat iegūt, sazinoties ar Dyrup izplatītāju vai apmeklējot www.dyrup.dk.

Sargāt no bērniem. Ja ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, uzrādiet trauku vai etiķeti. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tīrīšanas līdzekļi: ūdens un ziepes.

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00

Šis produkta apraksts ir ieteikumi, ne obligāta prasība, lai palīdzētu lietotājam pareizi lietot produktu. Šajā produkta aprakstā sniegtā tehniskā informācija neatbrīvo lietotāju no pienākuma veikt produkta testus konkrēta uzdevumam veikšanai. Ja rodas šaubas, sazinieties ar Dyrup tehnisko dienestu. Informācija šajā datu lapā ir balstīta uz plašām laboratorijas pārbaudēm un praktisko pieredzi. Tā kā apstākļi, kādos produkts tiek izmantots, bieži atrodas ārpus Dyrup kontroles, mēs nevaram garantēt neko citu kā produkta kvalitāti. Krāsu principā var uzskatīt par pusfabrikātu, jo rezultāts ir atkarīgs no konstrukcijas, virsmas rakstura, pirmapstrādes, temperatūras, mitruma, pielietojuma utt. Dyrup patur tiesības mainīt produktu un sniegtos datus bez iepriekšēja brīdinājuma.