

STAUF

— seit 1828 —



STAUF MULTILAYER

Vienkomponenta elastīga hibrīda koka grīdas līme saskaņā ar ISO 17178 parketam



Tehnisko datu lapa

Produkta numurs ☐ 129130

Īpašas iezīmes ☐ elastīgi deformējama
☐ liekā līme ir viegli noņemama
☐ ļoti labi klājas
☐ īpaši piemērota daudzslāņu koka grīdas segumiem
☐ ļoti laba pavedienu veidošanās
☐ nesatur šķīdinātājus, nav bīstamības apzīmējumu, bez ūdens

Piemērots daudzslāņu ☐ koka grīdas seguma ieklāšanai saskaņā ar DIN EN 13489

Piemērotas apakšgrīdas ☐ betons C 25 / 30 saskaņā ar DIN 1045 (neslīdoša virsma)
☐ kalcija sulfāta (plūsmas) grīdas
☐ mastikas asfalta izlīdzinošā kārtā, tikai pēc gruntēšanas ar STEUF VEP 195
☐ STEUF izlīdzinošais maisījums koka grīdām
☐ skaidu plātnes (P4 līdz P7), OSB plātnes (OSB/2 līdz OSB/4)
☐ cementa grīdas

Piemērotas gruntis ☐ STAUF VDP 130
☐ STAUF VPU 155 S
☐ STAUF VEP 195
☐ STAUF WEP 180

Piemēroti izlīdzinošie maisījumi ☐ STAUF XP 20
☐ STAUF GS
☐ STAUF FZ
☐ STAUF XP 10
☐ STAUF RM
☐ STAUF PU
☐ STAUF SSP RAPID

Produkta īpašības ☐ izturīgs pret novecošanos
☐ piemērots grīdas apsildes sistēmām
☐ gatavs lietošanai
☐ koks neuzbriest
☐ nav jutīgs pret salu
☐ ļoti laba pavedienu veidošanās
☐ ļoti zema emisija
☐ ātri sacietē

Krāsa	☐ bēša
Nepieciešamie daudzumi uz m ²	☐ 1150g ar STEUF špaktelļāpstiņu Nr.5
Atvērtas noturēšanas laiks	☐ apm. 30 minūtes 20°C temperatūrā
Pieejamība	☐ pēc aptuveni 24 stundām ☐ Slīpēšana/pulēšana: pēc 24 stundām
Telpas klimats darba vietā	☐ vismaz 18°C, maksimālais 75% rel. mitrums, vēlams maks. 65%
Uzglabāšanas prasības	☐ sausa ☐ vēsa
Glabāšanas termiņš	☐ 12 mēneši
GISCODE	☐ RS 10
EMICODE	☐ EC1 plus
Pieejams iepakojums	☐ 18 kg plastmasas spainis




APAKŠGRĪDAS PĀRBAUDE

Pirms apstrādes pamatnei jābūt pārbaudītai saskaņā ar standartu DIN 18356 vai attiecīgajiem valsts standartiem. Apakšgrīdai jābūt izturīgai pret spiedienu un spriedzi, bez plaisām, tai jābūt ar pietiekamu virsmas stiprību, pastāvīgi sausai, līdzenai, tīrai un bez piesārņojumiem, kas var novērst adhēziju, aglomerācijas slāņiem utt. Turklāt jāpārbauda virsmas porainība un saķere. Pārbaudiet arī mitruma saturu un apakšgrīdas absorbciju, kā arī temperatūru, gaisa mitrumu un apakšgrīdas temperatūru.



APAKŠGRĪDAS SAGATAVOŠANA

Jānodrošina, ka apakšgrīda ir gatava ieklāšanai, veicot pareizu pamatnes sagatavošanu, grīdām jābūt tīrām, ar pietiekamu virsmas stiprību, līdzenām, pastāvīgi sausām un bez plaisām. Apakšgrīdas mehāniskā pirmapstrāde (slaucīšana, putekļu sūkšana, mehāniskā tīrīšana, slīpēšana, frēzēšana, skrošstrūkšana) jāveic atkarībā no apakšgrīdas veida un stāvokļa. Plaisas un šuves, izņemot kompensācijas šuves un citus celtniecības savienojumus, cieši noslēdz ar STEUF remonta sveķiem un grīdas kronšteinu. Dobumus un ieliekumus var aizpildīt ar pašizlīdzinošo STEUF maisījumu. Ja nepieciešams, pārliecinieties, ka apakšgrīdas ir līdzenas, tām ir pietiekama absorbcijas spēja un saķere, izmantojot atbilstošu STEUF izlīdzināšanas maisījumu.



APSTRĀDE

Uzklājiet līmi uz apakšgrīdas, izmantojot atbilstošu STEUF špaktelļāpstiņu. Lai izvairītos no līmes uzkrāšanās un pārmērīga slāņa biezuma, vienmērīgi izlīdziniet līmes slāni ar zobaino lāpstiņu. Ieklājiet koka grīdas segumu noteiktajā atvērtās iedarbības laikā, stingri iebīdīet un piespiediet. Izvairieties no līmes iespiešanas savienojumos (īpaši tas attiecas uz neapstrādātu koka grīdas segumu). Līme savienojumos var pasliktināt turpmāko virsmas apstrādi. Atkarībā no sacietēšanas pakāpes līmes atliekas var noņemt ar atbilstošiem STAUF tīrīšanas līdzekļiem. Pirms tīrīšanas līdzekļa uzklāšanas neuzkrītošā vietā vai uz parauga pārbaudiet tīrīšanas līdzekļa iedarbību uz koka grīdas seguma apdari. Sacietējušas līmes atliekas var viegli noņemt mehāniski, lielākoties bez atliekām. Tomēr jāizvairās no ilgākas iedarbības uz gatavā koka grīdas seguma, lai novērstu iespējamu kontūru veidošanos. Vislabāk izmantot 18 - 25°C temperatūrā, substrāta temperatūra no 15 - 23°C (ar grīdas apsildīšanu 18 - 22°C) un relatīvo mitrumu zem 65 %, līdz līme ir sacietējusi. Patēriņš mainās atkarībā no virsmas, parketa vai grīdas seguma aizmugures, un izmantotās špaktelļāpstiņas zobiem. Daudzslāņu koka grīdas seguma uzklāšana, izmantojot zobainu lāpstiņu STAUF Nr. 5 (TKB B9), vai arī lielformāta daudzslāņu parketa uzklāšana,

PIEEJAMĪBA



Nestspēja ir atkarīga no telpas klimata un pielietotajiem līmes daudzumiem.



CITA INFORMĀCIJA

Līmes sastāvā esošie plastifikatori var daļēji izšķīst un ietekmēt koka grīdas seguma apdares sistēmas, īpaši koka grīdas segumiem, kas ieklāti, neizmantojot spundēšanas paņēmieni. Līme sacietē, reaģējot ar mitrumu vai nu gaisa mitruma, koka vai substrāta mitruma veidā. Jo augstāka apkārtējās vides temperatūra, jo ātrāk līme sacietē. Sacietēšanas laiks palielinās līdz ar līmes slāņa biezumu. Līmēm, kas saskaņā ar DIN EN 14293 un ISO 17178 klasificētas kā elastīgas, pēc sacietēšanas piemīt elastīgas īpašības. Ņemot vērā šo elastību, no parketa uz apakšgrīdu tiek pārnesti tikai minimāls spriegums, bet parketa elementu izmēru izmaiņas ir pieļaujamas.



ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

Iepriekš minētā informācija atbilst pašreizējam izstrādes stāvoklim un praktiskajai pieredzei. Tomēr šī informācija paredzēta vienīgi, lai palīdzētu jums izvēlēties mūsu produktus, un tā jebkurā gadījumā ir uzskatāma par nesaistošu, jo mums nav nekādas ietekmes uz ieklāšanu un ieklāšanas prasības atšķiras atkarībā no vietas. Tādēļ pretenzijas, kas balstās uz šo informāciju, netiek pieņemtas. Tas pats attiecas uz bezmaksas un nesaistošiem komerciālajiem un tehniskajiem konsultāciju pakalpojumiem. Vēlamies norādīt, ka klientam un grīdas ieklājējiem pašiem jāveic pietiekami daudz pārbaužu, lai pārliecinātos, ka produkts ir piemērots paredzētajam lietojumam. Ar šīs informācijas publicēšanu visa iepriekšējā tehniskā informācija (informācijas lapas, ieklāšanas ieteikumi un cita līdzīgiem mērķiem paredzētā informācija) zaudē spēku.